



S.C. ITAL-KOL S.R.L.  
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,  
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,  
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIEȘTE  
CORECT

## Fișă tehnică

Ed.1/Rev.4 | Cod F.14.00.05  
Revizuită și completată la:  
16.07.2014

## PRIMER L 2022

Cod 1.5.03  
CE

Sistem de atestare a conformității 3

**Tip produs:** Grund lichid pentru reducerea absorbției suprafețelor absorbante pe care urmează să se aplice șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4 în conformitate cu SR.EN. 1504-2/2005.

**Descrierea succintă a produsului:** Grundul **PRIMER L 2022** este o dispersie de rășini sintetice, de culoare albă și aspect ușor vâscos, solubilă în apă.

**Domeniu de utilizare:** Produsul **PRIMER L 2022** se utilizează la reducerea absorbției suprafețelor absorbante pe care urmează să se aplice șapa autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4.

<b>Date tehnice:</b>	Stare fizică	lichidă
	Culoare	albă
	Inflamabilitate	nu
	Toxicitate	nu
	Densitate	cca. 1,0 kg / l
	pH	6
	Conținutul de substanțe nevolatile	22,46%
	Adâncimea de pătrundere	Clasa I < 10 mm
	Rezistența la alcalii	După imersia în soluție de alcalii – viteza de absorbție ; 11,2%, comparativ cu epruveta netratată
	Absorbția de apă	Viteza de absorbție < 8,8%, comparative cu epruveta netratată
	Viteza de uscare prin impregnare hidrofobă	Clasa II > 10 mm
	Consum specific (funcție de gradul de absorbție al suportului)	min. 0,15 l / m <sup>2</sup> - max.1,0 l / m <sup>2</sup>
	Temperatura de utilizare	+ 5°C – + 35°C

**Modul de utilizare:** Punerea în operă a produsului se face doar de către aplicatori instruiți și calificați, în etapele următoare:

Produsul **PRIMER L 2022** este un grund care reduce gradul de absorbție al suportului pe care se toarnă o șapă autonivelantă AUTOLIV CLASIC sau AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fișa Tehnică AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4).

Înainte de aplicare se verifică ca suportul să fie aspirat și curat, fără praf și fără săruri, lipsit de substanțe neaderente (grăsimi, bitumuri, praf, gips, vopsea, zugrăveli vechi, etc.), cu un pH neutru, rezistent, compact, nesfărâmiat, lipsit de părți friabile și fără fisuri. Dacă un suport nu este compatibil cu produsul AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4 (vezi Fișa Tehnică AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4), atunci nici grunduirea lui cu **PRIMER L 2022** nu îl va face compatibil.

Grunduirea se face prin aplicarea produsului cu pensula, bidineaua sau trafaletul pe suportul verificat ca mai sus pe care urmează să se toarne șapă autonivelantă AUTOLIV CLASIC/ AUTOLIV PIANO 4. După grunduire, până la turnarea șapei autonivelante se va avea grijă ca suprafața grunduită să nu se prăfuiască sau să se murdărească. Se va evita uscarea forțată prin ventilare sau temperatură ridicată.



S.C. ITAL-KOL S.R.L.  
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,  
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,  
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIESTE  
CORECT

## Fișă tehnică

Ed.1/Rev.4 | Cod F.14.00.05  
Revizuită și completată la:  
16.07.2014

## PRIMER L 2022

Cod 1.5.03  
CE

Sistem de atestare a conformității 3

În funcție de gradul de absorbție al suportului operațiunea de grunduire se execută astfel:

a. Pentru suprafețe mediu absorbante (ex: strat inițial de șapă autonivelantă, beton, șapă de mortar sclivisită fin) se aplică grundul **PRIMER L 2022** diluat 1:1 cu apă curată și rece; aplicarea se face cu circa cca. 120 minute înainte de a se turna șapa autonivelantă.

b. Pentru suprafețe absorbante (ex.: șapa cca. M100, nouă sau veche), operațiunea se execută în două faze și anume:

- În prima fază se aplică abundant grundul PRIMER L 2022 diluat 1:4 cu apă curată și rece, iar apoi se așteaptă cca. 120 minute;
- În a doua fază se aplică grundul PRIMER L 2022 diluat 1:1 cu apă curată și rece; aplicarea se face cu circa cca. 120 minute înainte de a se turna șapa autonivelantă.

### Recomandări finale:

Operațiunea descrisă mai sus nu se face sub acțiunea directă a razelor solare, în prezența curenților puternici de aer (vânt) sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C respectiv mai mari de 35°C.

**Ambalare:** Produsul este ambalat în bidoane de 5 l, 10 l și 15 l.

**Depozitare:** Produsul se depozitează max. 12 luni în loc uscat, în ambalajul original, nedeteriorat.

**Marcare:** Fiecare bidon are marcat prin ștampilare pe bază data fabricației - patru grupe de cifre simbolizând:  
**ziua . luna . terminația anului . numărul lotului de fabricație .**

**Garanție:** Produsul este garantat 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, doar în condițiile de depozitare de mai sus.

**Nota 1:** Prezența fișă tehnică însoțește fiecare factură sau document de însoțire a mărfii care conține produsul prezentat în fișă.

**Nota 2:** Este interzisă reproducerea parțială, sau trunchiată a prezentei fișe tehnice.

**Nota 3:** Prezența fișă tehnică a fost întocmită pentru informarea corectă a utilizatorului produsului prezentat. Utilizarea ei pentru oricare alt scop în afară de a vă informa asupra produsului și de a pregăti documentația tehnologică de aplicare este strict interzisă fără acordul scris al ITAL-KOL.

**Nota 4:** Pentru orice alte lămuriri suplimentare, pe care considerați că trebuie să le primiți sau vă sunt utile, recomandăm consultarea în scris a producătorului, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultate din consultanță orală este exclusă.

**Nota 5:** Datele prezentate în fișă tehnică a produsului și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare se bazează pe competența și experiența practică a aplicatorului. Din cauza unor varietăți foarte mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru pe care nu le putem controla sau prevedea în totalitate, sau care, chiar dacă sunt precizate clar în fișă tehnică a produsului, dar nu sunt corect evaluate de către aplicator, recomandăm în fiecare caz, înainte de utilizare, efectuarea de teste de aplicare individuale, pentru a vă asigura că produsul la care se referă prezenta fișă este potrivit pentru aplicația respectivă.

Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din cauzele mai sus menționate în această notă este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă.

**Nota 6:** În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică. Pentru confirmarea datelor din fișă, recomandăm ca înainte de utilizare să se consulte pagina web [www.italkol.ro](http://www.italkol.ro)