

**Tip produs:** Soluție de impregnare antisare – în conformitate cu SR.EN. 1504-2 : 2005.

**Descrierea succintă a produsului:** **ASANO ANTISARE** este o soluție transparentă, solubilă în apă, cu vâscozitate foarte redusă, ceea ce îi permite o penetrare adâncă în porozitățile tuturor materialelor utilizate tradițional în construcții. **ASANO ANTISARE** este un antieflorescent salin, pentru orice tip de sare hidrosolubilă, aplicabil pe orice tip de material tradițional de zidărie, normal absorbant, cu alcalinitate medie, sau joasă (cărămizi, țigle, bolțari, BCA, pietre naturale, etc.). Scopul principal este transformarea sărurilor solubile din apă în săruri insolubile, pentru a le fixa, și închiderea în acest fel a fisurilor sau canalelor capilare.

**Domeniu de utilizare:** **ASANO ANTISARE** se utilizează la restaurarea zidărilor afectate de infiltrații de apă, deoarece apa din infiltrații conține întotdeauna săruri, care purtate de apă se manifestă ca pete permanente la exteriorul zidăriei.

<b>Date tehnice:</b>	Stare fizică	lichidă
	Culoare	transparentă
	Inflamabilitate	nu
	Toxicitate	nu
	Consum mediu	1l/m <sup>2</sup>
	pH	12
	Determinarea masei volumice	1,01 g / cm <sup>3</sup>
	Determinarea conținutului de substanțe nevolatile	7,57%
	Determinarea adâncimii de pătrundere	Adâncimea măsurată: 5,6 mm Clasa I < 10 mm
	Determinarea absorbției de apă	Viteza de absorbție, comparativ cu epruveta netratată, 6,2% După imersie în soluție de alcalii – viteza de absorbție, comparativ cu epruveta netratată, 8,4 %
	Determinarea vitezei de uscare prin impregnare hidrofobă	Coefficient de viteză de uscare – 18 mm Clasa II > 10 mm
	Temperatura de utilizare	+ 5°C – + 35°C

**Modul de utilizare:** Punerea în operă a produsului se face doar de către aplicatori instruiți și calificați, în etapele următoare:

#### 1. Pregătirea suportului:

Primul pas, întotdeauna, în restaurarea zidărilor afectate de infiltrații de apă este îndepărtarea vechii tencuieli, pe o porțiune de minim 1 metru deasupra zonei afectate. Zona se va curăța complet cu ajutorul unei perii de sârmă sau cu aer sub presiune. Vegetația de pe ziduri se va îndepărta mecanic.

#### 2. Aplicarea produsului:

Nici una dintre operațiunile descrise mai jos nu se va face sub acțiunea directă a razelor solare, în prezența curenților puternici de aer (vânt), sau la temperaturi ambientale sau ale suportului mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C.

După uscarea suportului, se aplică produsul **ASANO ANTISARE** cu ajutorul unui trafalet sau a unei bidinele, insistându-se pentru a asigura pătrunderea produsului adânc în porozitățile suportului pe care se aplică.



S.C. ITAL-KOL S.R.L.  
RO, 307395 Comuna Șag, Str. XI nr. 64, Județ Timiș, România,  
Tel.: +40 256 395 200; +40 256 395 300, Fax: +40 256 395 100,  
C.I.F.: RO 6470443, Nr. Înreg.Reg.Com.: J35 / 3176 / 93

CONSTRUIEȘTI  
CORECT

## Fișă tehnică

Ed.1 /Rev.5 | Cod F.14.00.05  
Revizuită și completată la: 20.09.2017

**ASANO  
ANTISARE**

Cod 1.7.04  
CE

Sistem de atestare a conformității 4

### 3. Recomandări finale:

- Operațiunile descrise la punctul 2 nu trebuie executate sub acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi mai mici de 5°C sau mai mari de 35°C.
- Suprafețele tratate cu ASANO ANTISARE trebuie protejate de intemperii și ploaie.
- Aplicarea de materiale ulterioare peste suprafețele tratate cu **ASANO ANTISARE** se face după minim 24 de ore.

**Ambalare:** Produsul este ambalat în bidoane de 5 l, 10 l și 15 l.

**Depozitare:** Produsul se depozitează max. 12 luni în loc uscat, pe palet, în ambalajul original, nedeteriorat.

**Marcare:** Fiecare bidon are marcat prin ștampilare pe bază data fabricației - patru grupe de cifre simbolizând:  
**ziua . luna . terminația anului . numărul lotului de fabricație.**

**Garanție:** Produsul este garantat 12 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, doar în condițiile de depozitare de mai sus.

- ATENȚIE!**
- Produsul preparat este alcalin.
  - La manipulare și transport se vor purta ochelari de protecție, mănuși și măști antipraf.
  - În cazul contactului accidental al produsului cu ochii, aceștia se vor spăla imediat cu multă apă curată și apoi se apelează imediat la medicul de specialitate!
  - Produsele cu ambalaj deteriorat nu se vor mai utiliza.
  - Resturile neutilizate nu se aruncă în sistemul de canalizare!

**Nota 1:** Prezenta fișă tehnică însoțește fiecare factură sau document de însoțire a mărfii care conține produsul prezentat în fișă.

**Nota 2:** Este interzisă reproducerea parțială, sau trunchiată a prezentei fișe tehnice.

**Nota 3:** Prezenta fișă tehnică a fost întocmită pentru informarea corectă a utilizatorului produsului prezentat. Utilizarea ei pentru oricare alt scop în afară de a vă informa asupra produsului și de a pregăti documentația tehnologică de aplicare este strict interzisă fără acordul scris al ITAL-KOL.

**Nota 4:** Pentru orice alte lămuriri suplimentare, pe care considerați că trebuie să le primiți sau vă sunt utile, recomandăm consultarea în scris a producătorului, înainte de utilizarea produsului. Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din interpretarea greșită a textului prezentei fișe tehnice, sau rezultate din consultanță orală este exclusă.

**Nota 5:** Datele prezentate în fișa tehnică a produsului și mai ales indicațiile privind modul și domeniul de utilizare se bazează pe competența și experiența practică a aplicatorului. Din cauza unor varietăți foarte mari de materiale, unelte, sau condiții de lucru pe care nu le putem controla sau prevedea în totalitate, sau care, chiar dacă sunt precizate clar în fișa tehnică a produsului, dar nu sunt corect evaluate de către aplicator, recomandăm în fiecare caz, înainte de utilizare, efectuarea de teste de aplicare individuale, pentru a vă asigura că produsul la care se referă prezenta fișă este potrivit pentru aplicația respectivă.

Orice responsabilitate a producătorului cu privire la eșecuri de aplicare rezultate din cauzele mai sus menționate în această notă este exclusă, exceptând cazul în care daunele au fost cauzate doar de calitatea necorespunzătoare a produsului la care se referă prezenta fișă.

**Nota 6:** În funcție de evoluția reglementărilor tehnice în vigoare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta fișă tehnică. Pentru confirmarea datelor din fișă, recomandăm ca înainte de utilizare să se consulte pagina web [www.italkol.ro](http://www.italkol.ro)